

සිදුරු සහිත පැරිස් බදුම අවිච්ඡි තුළ රබර් කිරි වාත්තුවෙන් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ නැනීම

එස්. ඩබ්: කරුණාරත්න සහ ඩබ්: ඩී. ධර්මසේන විසිනි.

ඉතා සියුම් සිදුරු සහිත පැරිස් බදුමයෙන් සෑදූ අවිච්ඡි තුළ, සංයෝජිත රබර් කිරි වාත්තුවේදී ඒ මත ඉතා සීඝ්‍රයෙන් රබර් පටලයක් තැන්පත් වන්නේ පැරිස් බදුමයෙහි ඇති ජලය උරා ගැනීමේ හැකියාව හේතුවෙනි. එසේම පැරිස් බදුමයෙහි, රබර් කිරි කැටිකරවීමේ හැකියාවක්ද ඇති බැවින් පැරිස් බදුමය මත ගැටෙන රබර් නිතැතින්ම මිදී යයි. රබර් කිරි වල්කනයිස් කිරීමට අවශ්‍ය රසායන සංයෝගයන් හා මිශ්‍ර කර පැරිස් බදුම අවිච්ඡි තුළට වත්කර අධික වියළීමේදී, එම අවිච්ඡිවේ ඇති රූප සටහනට අනුකූල නිමාවකින් යුතුව අවිච්ඡිව මත තැන්පත් වූ රබර් භාණ්ඩයක් එයින් ඉවත්කර ගැනීමට හැකිවේ. පසුව වැඩි දුරටත් රත්කිරීමේදී එම භාණ්ඩය තද බවට හැරේ.

කුහර සහිත භාණ්ඩ (ක්‍රීඩා භාණ්ඩ)

කුහර සහිත භාණ්ඩ සෑදීමේදී, සංයෝග කරන ලද රබර් කිරි, පැරිස් බදුම අවිච්ඡිවක් තුළට වත්කර, උච්චතා කරන ගනකමට අවිච්ඡිව මත තැන්පත් වන තුරු (අඩුම වශයෙන් මිනිත්තු 10ක් පමණ) තැබිය යුතුයි. අවිච්ඡිවේ ලාංඡන මත තැන්පත් නොවී වැඩිපුර පවතින කැටි නොගැසුන සංයෝජිත රබර් කිරි එයින් ඉවත්කර, තැන්පත් වූ රබර් පටලය අවිච්ඡිවෙන් ඉවත් කිරීමට සෑහෙන තරම් වියළා ගත යුතුයි. අනතුරුව, අවිච්ඡිවෙන් ඉවත් කරගත් භාණ්ඩය උණුසුම් වාතයෙන් සම්පූර්ණයෙන් වියළා වල්කනයිස් කරගත යුතුයි.

පැරිස් බදුම අවිච්ඡි නැනීම

පැරිස් බදුම අවිච්ඡි, පල දෙකකට හෝ වැඩි කොටස් ගණනකින් යුතුව සාදාගත හැක. යම්කිසි රූපයක් යොදවා ඇතුළත කුහරයක් සහිත අවිච්ඡිවක්, පල දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකින් යුතුව සාදා ගැනීමේදී අවිච්ඡිවක් තැනීමට තමන් අදහස් කරන රූපයේ හරි අධික, අනා සකස් කළ මැටි-වලින් වසා ආවරණය නොවූ කොටස මත පැරිස් බදුමය දියකර වත් කරනු ලැබේ. ජලයේ දියකළ පැරිස් බදුම ආකෘතිය මතින් ගලා නොයාම සඳහා ලී පෙට්ටියක් හෝ කඩදැසි ආවරණයක් තුළ, සකස් කිරීමට යන ආකෘතිය බහාලිය යුතුයි. බදුම වත්කළ කොටස සවිච්ඡි පසු මැටි ආවරණය වූ කොටස හොඳින් පිරිසිදු කර ඒ මතද පෙරසේම දියකර ගත් පැරිස් බදුම වත්කර ගත යුතුයි. දෙවැනි කොටස වත් කිරීමට ප්‍රථමයෙන් අවිච්ඡිවේ කොටස් ගලවා ගැනීමට පහසු වීම සඳහා සබන් වැනි නොඇලෙන සුළු දෙයක් ප්‍රථමයෙන් සෑදූ කොටසේ ආලේප කළ යුතුය. ප්‍රථමයෙන් සෑදූ අවිච්ඡි පලුව මත යම්කිසි වර්ණයක් ආලේප කළහොත් පල දෙකකින් සාදා නිමවූ අවිච්ඡිව විවෘත කිරීමට එය උපකාරයක් වන්නේ, ඒ වර්ණයෙන් යුතු ඉර දිගේ යම් තියුණු සියුම් උපකරණයක් තබා ඇතුළට තෙරපීමේදී පල දෙක දෙපසට ගැලවී යන හෙයිනි. පැරිස් බදුමය එම බදුම මතම වත් කිරීමේදී සන්ධිවන ස්ථානයන් නොපෙනී යන පරිද්දෙන් එකිනෙක සවිවේ. ඉතා කල්පනාකාරීව, සිහින් ඉරක් මෙන් දිස්වෙන රේඛාව මත සියුම් ආයුධයක් කිහිප පොලකින් ඇතුළට තෙරපීමේදී අවිච්ඡිවේ දෙපල වෙන් වෙනු ඇත. ඉන්පසු ඇතුළත ඇති රූපය එයින් ඉවත්කර, හොඳින් පිරිසිදු කරගත් අවිච්ඡිව එකට පියවා සෙ. 90° පමණ උෂ්ණත්වයේ පැය 3 සිට 5 පමණ කාලයක් වියළා, එහි ඇති ජලය වාෂ්පීකරණය කළ යුතුය. එසේ වියළා ගත් අවිච්ඡිව තුළ සංයෝජිත රබර් කිරි පිරවීම සඳහා සුදුසුය. පැරිස් බදුම අවිච්ඡිවක් සෑදීමේදී සිහියේ තබා ගත යුතු කරුණක් නම්, අවිච්ඡිව පාවිච්චි කරන අවස්ථාවලදී අවිච්ඡිවේ දෙකොටස එහා මෙහා ඇදියාම වැළැක්වීම පිණිස ඇතුළතින් එකට සම්බන්ධ වී එකිනෙක හොදාකාර පියවීමට යතුරු කටට ක්‍රමයක් යෙදීමට වග බලා ගැනීමය. අවිච්ඡි නැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන පැරිස් බදුමවල වර්ගය මෙහිදී ඉතාම වැදගත් වේ. සන පැරිස් බදුම මත සංයෝජිත රබර් වේගයෙන් තැන්පත් වෙතත්, පාවිච්චියේදී අවිච්ඡිවේ සටහන් ඉක්මනින් පරිහානියට පත් වේ. තුනී පැරිස් බදුමයෙන් තද අවිච්ඡි පසුකලයක් ඇති වෙතත් ඒ මත රබර් තැන්පත්වීම සිදුවනුයේ හෙමින් සිරුවෙනි. ඒනිසා පරීක්ෂාකර බලා සුදුසු වර්ගයක පැරිස් බදුමයක්, අවිච්ඡි නැනීම සඳහා සපයා ගත යුතුය. තෙත බදුම සෑදීම පිණිස ගනු ලබන්නේ බදුම එක් කොටසක බරට, සමාන වතුර කොටස් දෙකකි.

වල්කනයිස් කිරීමේදී භාවිතා කරන රසායන ද්‍රව්‍ය

මෙකී රසායන ද්‍රව්‍ය රබර් කිරට මිශ්‍ර කරනු ලබන්නේ ජලයේ විසිරී ගිය ද්‍රව්‍යක් වශයෙන් අඩු ගණනේ පැය 36 ක් වත් බෝල් මිල් නැමැති යන්ත්‍රයක මාර්ගයෙන් හෝ කායිකව හෝ ඇඹරීමෙන් පසුවය. මේ රසායන ද්‍රව්‍ය වහා පාවිච්චියට යෝග්‍ය අන්දමට සකස් කර විකිණීමට රබර් රසායන වෙළඳාම් පොළවලද තිබේ.

පිරවුම් ද්‍රව්‍ය (Fillers)

සංයෝගිත රබර් කිරට එකතුකරන පිරවුම් කුඩු ප්‍රමාණය මත අවසන් නිෂ්පාදනයේ උවමනා කරන තද ගතිය රඳා පවතී. මේ සඳහා සුදුසු සහ වියදම් අඩු කුඩු වර්ගයක් වශයෙන් නිර්දේශ කර ඇති ඇඹරූ වයිටින් කුඩු (කැල්සියම් කාබනේට් කුඩු) හෝ පිහන් මැටි (කැම්ලින්) රබර් කිරි වලට මිශ්‍ර කිරීමට ප්‍රතිශතය 1%ක්වූ තෙත්කාරක (වල්කැස්ටබ් එල්. ඩබ්.) මිශ්‍රණයෙන් තෙමා පාච්ඡයක් මෙන් සාදාගත යුතුය. සමහර පිරවුම් කුඩු වර්ග රබර් කිරි වලට සංයෝග කිරීමේදී කුඩා කැටි ඇති වීමට සහ රබර් කිරි සන බවට පැමිණීමට හේතුවන බව පෙනීගොස් ඇති බැවින්, සංයෝග කිරීමට ප්‍රථම සුළු ප්‍රමාණයක් ගෙන පරීක්ෂා කිරීමක් වශයෙන් සංයෝගකර ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගත යුතුය. ඉතා තද වාත්තු සඳහා යෙදවීමට පොලිවයිනයිල් ඇසිටේට් ද්‍රාවණය යෙදවීමට නිර්දේශ කර ඇත්ත්, ඒ නිසා භාණ්ඩය කැබලි වී යන ගතියක් ඇතිවන නිසා ඉහත සඳහන් රසායනය පාවිච්චිකරන ප්‍රමාණය වියළි රබර් කොටස් සියයකට 50% පොලිවයිනයිල් ඇසිටේට් ද්‍රාවණයෙන් කොටස් 10 කට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය. වල්කනයිට් නැමැති ඉතා තද වාත්තුද විශාල උෂ්ණත්වයක් යටතේ වැඩි වේලාවක් වල්කනයිස් කිරීමෙන් සාදා ගත හැක.

කෙළින්ම රබර් කිරට ඇතුළත් කළ හැකි පාච්ඡයක් සෑදීමට, සියයට එකක් වල්කස්ටැබ් ඇල්. ඩබ්ලිව් (Vulcastab L.W.) හෝ ඇන්කොයිඩ් (Anchoid) යන රසායන ද්‍රව්‍ය යෙදූ ජලයෙන් වයිටින් තෙමිය යුතුය. වල්කනයිසින් රසායන වර්ග මිශ්‍රණයද පිරවුම් කුඩු මිශ්‍රණය සමග කලවම් කර එය සාන්ද්‍රව රබර් කිරි සමග මුසුකර ගත හැක. වයිටින් පාච්ඡය සෑදීම පිණිස කෝන් මිල් (Corn Mill) නැමැති යන්ත්‍රය හෝ වෙනත් සුදුසු මිශ්‍රණ යන්ත්‍රයක් පාවිච්චි කළ හැක.

සාන්ද්‍ර රබර් කිරි

කේන්ද්‍රපසාරී යන්ත්‍රයක් මාර්ගයෙන් සාන්ද්‍ර කළ 60% වියළි රබර් ප්‍රමාණයක් යුතු රබර් කිරි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනු ලැබේ. තාපයෙන් වාෂ්පීකරණය කරන ලද රබර් කිරිද පාවිච්චි කළ හැකි වුවත් එයට සුදුසු වර්ග ආදිය ගැන උපදෙස් ලබා ගත යුතුයි. ස්ථායීකයක් (Stabilizer) රබර් කිරි තුළ මිශ්‍ර කළ යුත්තේ අනිකුත් සංයෝගික රසායන වර්ග මිශ්‍ර කිරීමට පෙරාතුවය. මේ කරුණ සඳහා 0.5% කේසීන් (Casein) හෝ වල්කස්ටැබ් එල්. ඩබ්ලිව්. ද්‍රාවණයක් වියළි රබර් ප්‍රමාණය අනුව ගණන් බලා සියයට දහයේ ද්‍රව මිශ්‍රණ වශයෙන් රබර් කිරි වලට මිශ්‍ර කළ හැකිය.

වර්ණ ගැන්වීම

එක් මූලික වර්ණයක් පමණක් අවශ්‍ය නිෂ්පාදනයන්හිදී, උවමනා සායම් කුඩු වර්ගය පිරවුම් කුඩු පාච්ඡයටම මිශ්‍ර කර ගත හැක. වැඩි වර්ණ ගණනක් යෙදවිය යුතු රූප හෝ එවැනි නිෂ්පාදන සායම් විසුරුවා හැරීමේ යන්ත්‍ර මාර්ගයෙන් හෝ කායිකව හෝ වර්ණ කර ගත හැක.

භාවිතයේදී උපදෙස්

1. වාතය ඇතුළත හිරවීමට ඉඩ නොදී රබර් කිරි සංයෝගයෙන් අවට පිරවිය යුතුය.
2. උවමනා කරන ඝනත්වයට අවටු මත තැන්පත් වීමට අවශ්‍ය කාලය එලඹෙන තුරු තැබිය යුතුය. මේ අතරතුර අවටු ව නැවත නැවත පිරවීම අවශ්‍යය.

3. අවඩුවේ ඇති වැඩිපුර කිරි ඉවත්කර, තවදුරටත් තැන්පත් නොවී පවතින කිරි පිටතට ගලා යාමට සැලැස්විය යුතුය.
4. අවඩුව උද්‍යාන බහා, සෙ. 100° ක උෂ්ණත්වයකින් වියළා අවඩුවෙන් නිෂ්පාදනය ඉවතට ගැනීමට හැකි පමණ වන තුරු තැබිය යුතුය. මේ සඳහා මිනිත්තු විස්සක් සෑහේ.
5. වාත්තුව සෙ. 100°ක උණුසුම් වාතයෙන් වියලීම කළ යුතුය. එය තද නිෂ්පාදනයක් බවට හැරවීමට නම් තද උණුසුම් වාතයේ වඩාත් වේලාවක් වියළා ගත යුතුය.
6. මෙසේ වල්කනයිස් කළ වාත්තුවේ වැඩිපුර ඇති ඉරි ආදිය වැලි කඩදැසි හෝ යාන්ත්‍රික මාර්ගයකින් හෝ සුරා, තීන්ත ආලේප කර අවසන් නිෂ්පාදනයක් කළ හැක.

සටහන 1

ආදර්ශ (ප්‍රතිරූපාකාර) - වාත්තුව සංයෝග

	උවමනා වාත්තුව ක්‍රමය	නැමෙන	තරමක් සවි	තද	වල්කනයිස්
රබර් කිරි තහවුරු ද්‍රව	60% සාන්ද්‍ර 10% කේසින් මිශ්‍රණය	167 5	167 5	167 5	167 5
වල්කනයිසින් රසායන ද්‍රව්‍ය	50% ගෙන්දගම් (S)	3.0	6	6	70-80
	50% සින්ක් ඔක්සයිඩ් (ZnO)	3.0	10	10	—
	50% සින්ක් ඩයිඊතයිල් ඩයිතයෝ කාබමේට් (ZDC)	2.0	2.0	2.0	—
	50% ටෙට්‍රා මිතයිල් තයුරාම් ඩයිසල්පයිඩ් (TMTD)	—	—	—	6
පිරවුම් පාෂප	වයිටින් හෝ කෙමලින්	100	200	300	300
දැඩිකරණය	1% තෙත්කරලීමේ මිශ්‍රණය	26	78	78	78
	50% පොලිවනයිල් ඇසිටේට්	—	—	10	—

සටහන 2

ආදර්ශ (ප්‍රතිරූපාකාර) වල්කනයිසින් රසායන ද්‍රව්‍ය සංයෝග කරන පිලිවෙල

රසායන වර්ගයේ නම	ප්‍රතිශතය	විසුරුවාලීමේ කාරක ප්‍රමාණය කොටස්	ජලය කොටස්	එකතුව	ඇඹරුම් යන්ත්‍රයෙන් ඇඹරිය යුතු අවම වේලාව
ගෙන්දගම්	50	2	48	100	පැය 72
සින්ක් ඔක්සයිඩ්	50	2	48	100	„ 48
සින්ක් ඩයිඊතයිල් ඩයිතයෝ කාබමේට්	50	2	48	100	„ 48
ටෙට්‍රා මිතයිල් තයුරාම් ඩයිසල්පයිඩ්	50	2	48	100	„ 48